

מפרט לאיטום ותיקון סדקים עובדים בסיקפלס 11FC

סיקפלס 11FC הנו מסטיק פוליאורתני חד קומפוננטי גמיש וחזק, (SHORE A HARDNESS 45) המיועד לאיטום וסגירת סדקים רגילים ועובדים עד 10%.

סיקפלס 11FC הנו בעל כושר הדבקה גבוה במיוחד, המבטיח סדק סגור ואטום למשך שנים רבות.

סיקפלס 11FC קל לצביעה בכל גוון וצבע, מיד עם גמר ההתקשות והתפלמרות. עקב מבחר וסוגי צבע רבים חובה לבצע בדיקת הדבקות למסתיק וכן לוודא טיב הצבע וכושר הכיסוי שלו מעל המסטיק הגמיש.

סיקפלס 11FC עמיד ברטיבות, דטרגנטים, שפכים, מי ים, גזים ו-U.V.

סיקפלס 11FC משמש כמקשר, מחבר ואוטם חיבורים וסדקים בין מתכות, אלומיניום, עץ, זכוכית, P.V.C., גומי ועוד.

1. הוראות שימוש:

- א. יש לפתוח את הסדק לרוחב של כ- 5 מ"מ ועומק 10 מ"מ. במקרה וקיימת על הקיר שכבת טיח עבה, מומלץ לפתוח את הסדק לפחות 1 ס"מ לתוך התשתית מעבר לטיח, על מנת למנוע היסדקות הטיח במקום אחר.
- ב. יש לנקות מאבק ולכלוך. מומלץ למרוח סיקה פריימר W.A.S.P בתוך הסדק בעזרת מכחול ולהמתין לייבוש מלא (כ- 30 דקות).
- ג. יש ליישם את הסיקפלס 11FC לתוך הסדק ולהחליק עם פני הבטון או הטיח. לקבלת מילוי מלא ואחיד עם פני הקיר מומלץ להדביק נייר דבק (מסקינטייפ) משני צידי הסדק, למלא ולהחליק עם שפכטל. מיד בגמר ההחלקה יש להוריד את נייר הדבק. במקרה של שקיעה יש לחזור על המילוי שוב.
- ד. זמן ייבוש למגע 1-2 שעות, ייבוש סופי 3 מ"מ ליום. צביעה אפשרית יומיים לאחר ייבוש סופי.
- ה. החומר דביק מאוד וקשה להסרה לאחר ייבוש לכן, מומלץ לנקות ידיים וכלים מיד עם טינר מסוג 0/32 או 1/32

הערות:

1. מפרט זה מהווה המלצה לחומרים בלבד ואינו מהווה המלצה או הדרכה לשיטת הדבקה או יישום כלשהם.
2. בשימוש לסדקים יש לקחת בחשבון שהסדק עובד וגמישות צבע מוגבלת לכן קיימת אפשרות שהציפוי ייסדק או יתקמט ויראה זמן מה לאחר הטיפול אולם הסדק יישאר אטום.